

APPRÊT À BASE D'EAU KILZ^{MD} ORIGINAL APPRÊT ET PUISSANT BLOQUE-TACHES OFFRANT LE MÊME RENDEMENT QU'UNE FORMULE À BASE D'HUILE

L'apprêt à base d'eau KILZ Original est conçu pour offrir les mêmes propriétés d'écoulement, de nivellement et de blocage des taches tenaces ainsi que la même ponçabilité et la même excellente adhérence que notre apprêt d'intérieur à base d'huile KILZ Original, mais avec toute la commodité d'une formule à base d'eau, qui dégage une odeur faible, émet peu de COV et permet un nettoyage facile à l'eau et au savon. L'apprêt à base d'eau KILZ Original est parfait pour couvrir les taches tenaces causées par l'eau, les tannins, la fumée, la nicotine, la graisse, les traces de marqueur et bien plus encore. Il sèche rapidement en 1 heure et se ponce facilement à peine 2 heures après l'application. Il peut être utilisé sur une foule de surfaces à l'intérieur, et s'applique aussi bien sur les peintures à base d'eau qu'à base d'huile. Il ne convient pas aux endroits propices aux moisissures, ni comme apprêt pour les revêtements de sol.

Ce produit est idéal pour les substrats situés à l'intérieur, avec ou sans revêtement, qui ont été adéquatement préparés, tels que :

- Bois
- Cloison sèche
- MDF
- Plâtre
- Brique
- Maçonnerie
- Béton
- Métal (propre et non rouillé)
- Aluminium
- Surfaces déjà peintes
- Surfaces brillantes adéquatement préparées

DONNÉES TECHNIQUES

Articles offerts :

- N° L200304C 946 mL / 15 mL (32 oz liq. / 0,5 oz liq.)
- N° L200301C 3,78 L / 60 mL (128 oz liq. / 2 oz liq.)
- N° L200305C 18,92 L / 300 mL (640 oz liq. / 10 oz liq.)

Lustre : < 20,0 à @ 85°

L'intensité du lustre dépend de la porosité du substrat et des irrégularités de surface.

Type de résine : Époxy modifié à l'acrylique

Poids par 3,78 L : 5,17 kg (11,4 lb)

% de matières solides par volume : 37 % ± 2 %

% de matières solides par poids : 54 % ± 2 %

COV : < 100 g/L

Point d'éclair : s.o.

Viscosité : 94 à 102 UK

Épaisseur d'enduit recommandée :

- Mouillé : 5,3 mil / Sec : 2,2 mil
- à raison de 28 m² (300 pi²) par 3,78 L (128 oz liq.)
- Mouillé : 4,0 mil / Sec : 1,5 mil
- à raison de 37 m² (400 pi²) par 3,78 L (128 oz liq.)

Couverture : De 28 à 37 m² (300 à 400 pi²) par 3,78 L (128 oz liq.), selon la texture de la surface, la porosité du substrat et la méthode d'application. Ne tient pas compte de la perte de produit due à la pulvérisation.

Convient aux couches de finition à base d'huile ou à base d'eau.

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

Conforme avec ce qui suit en date du 1^{er} juillet 2026

Loi canadienne sur la protection de l'environnement, DORS/2009-264	OUI	LEED ^{MD} v4	OUI
GREENGUARD ^{MD} OR	OUI	NORME DE CONSTRUCTION WELL ^{MD}	OUI
LEED ^{MD} v5	OUI	MPI ^{MD}	17, 39
LEED ^{MD} v4.1	OUI		

Résistance au feu de classe A (indice de propagation des flammes : 0 à 25 ; indice de dégagement de fumée : 0 à 450) sur les surfaces non combustibles lorsque le produit est testé selon la méthode d'essai normalisée ASTM E84 pour établir les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction.

Ce revêtement est conforme aux exigences réglementaires de l'USDA relatives aux matériaux pouvant entrer en contact accidentel avec les aliments et servant à la fabrication de surfaces qui ne sont pas destinées à entrer en contact direct avec les aliments, telles que les murs, les plafonds et les planchers.

[†] GREENGUARD est une marque déposée de UL LLC.

[‡] Pour de plus amples renseignements, visitez www.cagbc.org/fr/certifications/leed/.

APPLICATION

Pinceau : Pinceau en nylon/polyester

Rouleau :

Surfaces lisses : Poils de 10 à 13 mm (¾ à ½ po)

Surfaces semi-rugueuses ou poreuses : Poils de 13 à 19 mm (½ à ¾ po)

Pistolet à peinture sans air :

Buse : De 0,38 à 0,53 mm (0,015 à 0,021 po)

Filtre : 60 mailles

Pression hydrostatique : De 17 à 22 MPa (2 500 à 3 200 psi)

Dilution : La dilution est déconseillée. Le produit est formulé pour être utilisé à sa consistance d'origine seulement.

Temps de séchage : à 25 °C (77 °F) avec 50 % d'humidité relative

Sec au toucher : 30 minutes

Prêt à peindre : 1 heure

Un temps de séchage plus long est requis en présence de températures plus fraîches et d'une humidité plus élevée.

PRÉPARATION DES SURFACES

Le taux d'humidité maximal des substrats, lorsque mesuré à l'aide d'un hygromètre électronique, doit correspondre aux valeurs suivantes :

- Panneau de gypse (cloison sèche) : 12 %
- Plâtre : 12 %
- Béton et maçonnerie : 12 %
- Éléments de maçonnerie en béton : 12 %
- Bois : 15 %

Cloison sèche : Enfoncer et recouvrir toutes les têtes de vis et de clous. Recouvrir les joints de ruban autocollant et de composé à joints. Poncer les joints recouverts de ruban jusqu'à ce qu'ils soient bien lisses et enlever toute la poussière avant d'appliquer la peinture.*

Plâtre : Laisser complètement sécher et durcir le plâtre non revêtu, ce qui peut prendre habituellement 30 jours. Traiter les surfaces de plâtre texturées, molles, poreuses ou poudreuses avec une solution composée d'une partie de vinaigre ménager et de huit parties d'eau propre. Répéter jusqu'à ce que la surface durcisse, puis rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Bois : Gratter et nettoyer les nœuds. Avant d'appliquer l'apprêt, appliquer une couche de couvre-nœuds. Poncer les surfaces qui seront visibles et enlever la poussière. Appliquer un apprêt sur les bords, les extrémités, les faces, le dessous et l'arrière du bois. Après l'application de l'apprêt, colmater les trous et les imperfections avec le bouche-pores qui convient. Poncer les surfaces colmatées jusqu'à ce qu'elles soient bien lisses et enlever la poussière avant de peindre.*

Béton et maçonnerie (béton préfabriqué, béton coulé, ciment Portland, fibrociment) : Enlever les agents de décoffrage, les produits de cure, les efflorescences et la craie. Éviter de peindre les surfaces si la teneur en humidité ou l'alcalinité dépassent les directives du fabricant. Pour les surfaces de béton lissées à la truelle, abraser la surface pour améliorer l'adhérence de la peinture

en utilisant une solution de mordançage, telle que l'acide muriatique, ou en ayant recours à une méthode mécanique. Enlever tous les agrégats et débris libres. Pour le béton mis en place par relèvement et le béton coulé sur place, il peut être nécessaire de préparer la surface avec des détergents commerciaux et d'effectuer un grenaillage. Comblers les bullages, les poches d'air et tout autre interstice avec un bouche-pores pour ciment. L'apprêt à base d'eau KILZ Original peut être utilisé sur des surfaces en maçonnerie propres, sèches et vieillies qui sont situées à l'intérieur. La nouvelle maçonnerie doit avoir eu le temps de durcir (sécher) pendant au moins 30 jours avant l'application de l'apprêt.

Éléments de maçonnerie en béton (bloc de béton, parpaing, bloc de béton à face éclatée) : Enlever les efflorescences et la craie. Éviter de peindre les surfaces si la teneur en humidité ou l'alcalinité dépassent les directives du fabricant.

Métal (acier) : Au minimum, préparer la surface en la nettoyant à l'aide d'outils manuels, conformément à la norme SSPC-SP2. Enlever toute trace d'huile et de graisse avec un solvant, conformément à la norme SSPC-SP1. Pour des résultats optimaux, effectuer un grenaillage commercial, conformément à la norme SSPC-SP6. Appliquer un apprêt antirouille le jour même du nettoyage.

Acier apprêté en usine : Comme il existe un risque de contamination sous diverses formes durant l'entreposage et le transport, il est recommandé de toujours bien nettoyer les surfaces apprêtées en usine. Peindre les zones exposées (c'est-à-dire où l'apprêt d'usine est abrasé) avec le même produit qui a servi à l'apprêtage initial, conformément à la norme SSPC-PA1 pour la retouche des surfaces apprêtées en usine.

Remarque : Évaluer l'intégrité de l'apprêt d'usine avant d'appliquer les couches de peinture. Évaluer toutes les peintures prévues pour le projet afin de confirmer leur compatibilité avec l'apprêt d'usine.

Surfaces déjà revêtues : Avant de rafraîchir la peinture d'une surface, il n'est pas toujours nécessaire d'enlever d'abord tous les anciens revêtements. Par contre, tous les contaminants, tels que l'huile, la graisse, la peinture écaillée, la calamine, la saleté, les corps étrangers, la rouille, la moisissure, les efflorescences et les produits scellants, doivent être enlevés pour l'obtention d'une bonne adhérence à la peinture existante. Les surfaces brillantes des anciens enduits de peinture doivent être propres et matifiées avant d'être repeintes. Appliquer un apprêt approprié sur les zones dénudées.*

Blocage des taches : Après l'application de l'apprêt, appliquer la couche de finition sur une petite section pour vérifier que les taches ne se voient pas. Laisser l'apprêt sécher plus longtemps pour un blocage plus efficace des taches. Si les taches se voient à travers la couche de finition, appliquer une deuxième couche d'apprêt et vérifier à nouveau avant d'appliquer la couche de finition sur toute la surface.

Peinture écaillée ou craquelée : Gratter la peinture qui s'écaille et poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Le ponçage ou l'enlèvement de peinture qui contient du plomb comporte des dangers.*

Restauration après un incendie : Il est essentiel de nettoyer soigneusement les surfaces endommagées par la fumée avant d'appliquer l'apprêt.

***ATTENTION !** Le grattage, le ponçage et l'enlèvement de la vieille peinture peuvent libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visiter www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.

NETTOYAGE / ÉLIMINATION

Nettoyer tous les outils et l'équipement avec de l'eau chaude savonneuse. Ne pas jeter ce produit dans les égouts. En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le produit inutilisé conformément à toutes les exigences provinciales et municipales en vigueur. Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination des contenants vides, du produit inutilisé et des chiffons souillés, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

MISES EN GARDE / RESTRICTIONS

- L'apprêt à base d'eau KILZ Original est spécialement formulé et ne doit jamais être mélangé avec d'autres produits.
- L'apprêt à base d'eau KILZ Original ne peut pas être teinté.
- Protéger du gel.
- Ne pas utiliser sur les planchers.
- Pour de meilleurs résultats, utiliser le produit lorsque la température de l'air, du produit et de la surface se situe entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F). Les températures supérieures à 32 °C (90 °F) peuvent provoquer un séchage trop rapide de la peinture, tandis que les températures inférieures à 10 °C (50 °F) peuvent empêcher la formation d'un enduit adéquat.
- Après deux semaines, l'enduit de peinture durcie peut être nettoyé.
- La durée de conservation du produit dans son contenant non ouvert et dans des conditions normales de rangement est de deux ans.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

ATTENTION : IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Porter des vêtements protecteurs et une protection oculaire. N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
NE PAS INGÉRER.**